



TRANSPOXY INTERMEDIATE

epoxy

Dvousložkový epoxidový primer/nátěr pigmentovaný nehygroskopickými inertními plnivy s velmi dobrými bariérovými vlastnostmi.

Díky vysoké úrovni bariérového účinku může být aplikován jako mezivrstva konečného nátěru, v závislosti na aplikaci. Odolný proti vodě (znečištěné), mořské vodě, zásadám a slabým kyselinám, minerálním olejům, alifatickým a aromatickým rozpouštědlovým.

Vynikající přilnavost na otyskané nebo chemicky předem ošetřené nerezové oceli.

Vynikající mechanické a chemické vlastnosti po vytvrzení.

Aplikace: jako primer na předpřipravenou nerezovou ocel a polyester nebo mezivrstvu/vrchní nátěr v nátěrových systémech na oceli a betonu v průmyslové, námořní a jaderném prostředí.

I po dlouhodobém venkovním působení je možné přetřít téma jakýmkoli nátěrovým systémem. Pokud je vystaven slunečnímu záření, nátěr může křídovat.

Informace o produktu

Lesk	Pololesklý (cca. 25 GU)
Odstíny	RAL
Specifická hmotnost	přibližně 1,3 kg/ltr (po natužení, v závislosti na odstínu)
Objemová sušina	cca 62% (po natužení, závisí na odstínu)
VOC	přibližně 330 g/ltr (těkavé organické sloučeniny)
Doporučená tloušťka vrstvy	70 - 120µm DFT v jedné vrstvě 113 - 193 µm WFT (nenaředěný)
Teoretická vydatnost	8,9m ² /ltr (pro 70µm DFT) 5,2m ² /ltr (pro 120µm DFT)
Praktická vydatnost	Záleží na mnoha faktorech, jako je členitost objektu, drsnost podkladu, metodách aplikace, aplikačních podmínkách a zkušenostech natěrače. Základním vodítkem může být: Štětec / váleček 85-90% teoretické vydatnosti Stříkání 50-70% teoretické vydatnosti
Bod vzplanutí (ISO 1523)	Báze 23°C Tužidlo 30°C Ředidlo 6.03 23°C
Teplotní odolnost (za sucha)	120°C
Skladovatelnost	Nejméně 12 měsíců, pokud je skladován v uzavřených originálních obalech na suchém a chladném místě

Doby zasychání a vytvrzování

Pro DFT do 100µm	30°C	20°C	10°C	5°C
Zaschlý proti prachu	0,5 hod	1,5 hod	2 hod	3 hod
Transportovatelný	8 hod	16 hod	24 hod	36 hod
Zcela vytvrzený	3 dny	4 dny	6 dní	10 dní
Přetíratelný				
Minimální interval	4 hod	6 hod	8 hod	16 hod

Instrukce pro aplikaci

Poměr tužení

Objemový: Báze – tužidlo 81 : 19

Hmotnostní: Báze – tužidlo 86 : 14

Instrukce pro tužení

Teplota nátěrové hmoty (a jejich komponent) během tužení a aplikace by měla být nejméně 10°C. Při nižších teplotách je nutný extra přídavek ředidla, který snižuje odolnost vůči tvorbě záclon a opožďuje vytvrzování. Obě složky musí být mícháním důkladně zhomogenizovány i u dna a stěn, za použití mechanického míchadla.



Indukční doba	Při 20°C není nezbytná Při 10°C přibližně 10 minut
Doba zpracovatelnosti po natužení je u 20ltr balení:	Přibližně 16 hodin při 10°C Přibližně 8 hodin při 20°C Přibližně 5 hodin při 30°C
Optimální aplikační podmínky	Teplota: 15-25°C Vlhkost: 40-75% Technické a estetické vlastnosti mohou být změněny vlivem aplikace ve velmi odlišných podmínkách.

Uživatelské informace

Ředidlo	Airless stříkání 6.03	Pneumatické stříkání 6.03	Štětec / váleček 6.03
Ředění	0 – 10%	5 – 15%	0 – 5%
Tryska	0.48-0.53 mm 0.019-0.021 inch	2.0-2.5 mm	
Tlak na trysce	170 – 200 bar	3 – 4 bar	
Typické DFT	125-250µm	100-175µm	75-125µm
Čištění nástrojů a pomůcek	ředidlem 6.03		

Stav podkladu

Pro dosažení nejvyšší možné kvality aplikovaného produktu je velmi důležité, aby natíraný podklad byl připraven pečlivě a korektně. Požadovaná drsnost podkladu (kotvicí profil) a jeho čistota jsou základními parametry jakosti. Před aplikací nátěru musí podklad vyhovovat ISO 8504 (a dalším citovaným normám). Všechny rozpustné soli, olej, mastnota, prach a jiné nečistoty musí být odstraněny před další předúpravou podkladu a aplikací nátěru v souladu s SSPC-SP1.

Ocel**Nová ocel:**

Tryskání dle ISO 8501-1: 2007, doporučený stupeň přípravy Sa 2½.

Drsnost povrchu Ra 10-12µm, Rz 50-60µm. Povrch musí být čistý a suchý.

Opravy a údržba:

Očistit povrch pečlivě vhodným postupem nebo parou. Odstranit soli a jiné vodou rozpustné nečistoty tlakovou vodou. Odstranit rez apod. tryskáním (tryskáním vodou) na stupeň čistoty Sa2 (Wa2 či mechanicky na stupeň St2 – 3).

Ruční nebo mechanické čištění povrchu poskytuje nižší kvalitu přípravy povrchu než suché či mokré tryskání a snižuje ochranné účinky aplikovaného nátěrového systému.

Charakteristika produktu

Aplikace nesmí být prováděna, pokud teplota povrchu není alespoň 3 °C nad rosným bodem a pokud je teplota povrchu nižší než 5 °C. Při aplikaci a vytvrzování produktu v uzavřených prostorách musí být zajištěna odpovídající ventilace vzhledem k přítomnosti rozpouštědel.

Při zasychání za nízkých teplot a zvýšené vlhkosti může dojít k "aminovému blushingu", který by mohl negativně ovlivnit přilnavost následných vrstev nátěrového systému. Před aplikací následující vrstvy nátěru ověřte výskyt tohoto fenoménu.

Odbarvení, ztráta lesku či jiné povrchové defekty se mohou vyskytnout při expozici nátěru zvýšené vlhkosti během zasychání a vytvrzování či jeho předčasnému smáčení vodou.

Tato nátěrová hmota je formulována na základě epoxidové technologie a může křidovat, je doporučeně opatřit ji vhodným chemicky vytvrzujícím vrchním nátěrem při expozici v exteriér.

Maximální tloušťky jedné vrstvy nátěru je dosaženo vysokotlakým (airless) stříkáním. Při aplikaci jinou technologií může být nezbytná aplikace vícevrstvého nátěru pro dosažení specifikované DFT.

Bezpečnost: dle Bezpečnostního listu

Pravidla pro ventilaci	Minimální množství vzduchu pro dodržení: MAC (NPK-P) Transpoxy Intermediate Ředidlo 6.03	1985m³/ltr 3995m³/ltr	10%LEL (SMV) 73m³/ltr (užité hmoty) 160m³/ltr (ředidla)
-------------------------------	--	--------------------------	---

Vydáno: 28.2.2014